



## TEKNOMIX STANDART KARIŞIM SPESİFİKASYONLARI

**Kauçuk:** EPDM

**Sertlik:** 42 Shore A

**Açılama:** Antibakteriyel uygulamalar için geliştirilmiş reçeteler

Test	Norm	Birim	Teknomix EPDM 42 - 1AB	Teknomix EPDM 42 - 2AB
Renk	DIN 6174		RAL 7045	RAL 7045
Vulkanizasyon			Kükürt	Kükürt
Sertlik	DIN ISO 7619-1	Shore A	42±3	42±3
Yoğunluk	ISO 1183-1	g/cm <sup>3</sup>	1,160±0,02	1,260±0,02
Kopma mukavemeti	DIN 53504	kgf/cm <sup>2</sup>	min.100	min.50
Uzama	DIN 53504	%	min.500	min.500
Havada yaşlandırma,100°C72h	DIN 53508			
Sertlik değişimi		Shore A	±5	±5
Kopma değişimi		%	±30	±30
Uzama değişimi		%	±30	±30

Rev:1/27.02.2014

[www.tekno-mix.com](http://www.tekno-mix.com)

[info@teknokaucuk.com.tr](mailto:info@teknokaucuk.com.tr)

Tel: +90 262 999 21 00