



TEKNOMIX STANDART KARIŞIM SPESİFİKASYONLARI

Kauçuk:	EPDM
Sertlik:	50 Shore A
Açıklama:	Ürünlerin yüzeyine sürekli yağlama yapan karışım (kaygan karışım, self lubricating)

Test	Norm	Birim	Teknomix EPDM 50 -1Z
Renk			Siyah
Vulkanizasyon			Kükürt
Sertlik	DIN ISO 7619-1	Shore A	50±5
Yoğunluk	ISO 1183-1	g/cm ³	1,110±0,02
Kopma mukavemeti	DIN 53504	kgf/cm ²	min.70
Uzama	DIN 53504	%	min.500
Aşınma	DIN ISO 4649	mm ³	max.220
Geri sekme	DIN 53512	%	min.25
Havada yaşlandırma,100°C/72h	DIN 53508		
Sertlik değişimi		Shore A	±7
Kopma değişimi		%	±25
Uzama değişimi		%	±35

Rev:1/27.02.2014

www.tekno-mix.com

info@teknokaucuk.com.tr

Tel: +90 262 999 21 00