



TEKNOMIX STANDART KARIŞIM SPESİFİKASYONLARI

Kauçuk: EPDM

Sertlik: 55 Shore A

Açıklama: Genel amaçlı EPDM reçeteler

Test	Norm	Birim	Teknomix			
			EPDM 55 - 1	EPDM 55 - 2		
Renk			Siyah	Siyah		
Vulkanizasyon			Kükürt	Kükürt		
Sertlik	DIN ISO 7619-1	Shore A	55±5	55±5		
Yoğunluk	ISO 1183-1	g/cm ³	1,130 ± 0,02	1,080 ± 0,02		
Kopma mukavemeti	DIN 53504	kgf/cm ²	min. 90	min. 110		
Uzama	DIN 53504	%	min. 600	min. 400		
Aşınma	DIN ISO 4649	mm ³	max. 250	max. 160		
Geri sekme	DIN 53512	%	min. 30	min. 45		
Kalıcı deformasyon	ISO 815	%	max. 30	max. 15		
70°C/72h						
Kalıcı deformasyon	ISO 815	%	max. 70	max. 45		
100°C/72h						
Havada yaşlandırma,72h	DIN 53508		70°C	100°C	70°C	100°C
Sertlik değişimi		Shore A	±3	±5	±3	±3
Kopma değişimi		%	±10	±15	±10	±15
Uzama değişimi		%	±10	±25	±10	±25

Rev:1/27.02.2014

www.tekno-mix.com

info@teknokaucuk.com.tr

Tel: +90 262 999 21 00