



TEKNOMIX STANDART KARIŞIM SPESİFİKASYONLARI

Kauçuk: EPDM
Sertlik: 70 Shore A
Açıklama: KTW onaylı peroksitli EPDM reçete

Test	Norm	Birim	Teknomix EPDM 70-1Z
Renk			Siyah
Vulkanizasyon			Peroksit
Sertlik	DIN ISO 7619-1	Shore A	70±5
Yoğunluk	ISO 1183-1	g/cm ³	1,150 ± 0,02
Kopma mukavemeti	DIN 53504	kgf/cm ²	min.140
Uzama	DIN 53504	%	min.200
Aşınma	DIN ISO 4649	mm ³	
Geri sekme	DIN 53512	%	
Kalıcı deformasyon 70°C/24h	ISO 815	%	
Kalıcı deformasyon 70°C/72h	ISO 815	%	
Havada yaşlandırma,100°C/72h	DIN 53508		
Sertlik değişimi		Shore A	
Kopma değişimi		%	
Uzama değişimi		%	

Rev:1/27.02.2014

www.tekno-mix.com

info@teknokaucuk.com.tr

Tel: +90 262 999 21 00