



TEKNOMIX STANDART KARIŞIM SPESİFİKASYONLARI

Kauçuk: EPDM

Sertlik: 70 Shore A

Açıklama: Genel amaçlı EPDM reçeteler

Test	Norm	Birim	Teknomix EPDM 70 - 1		Teknomix EPDM 70 - 2	
			Siyah	Kükürt	Siyah	Kükürt
Renk			Siyah	Kükürt	Siyah	Kükürt
Vulkanizasyon			Kükürt	Kükürt		
Sertlik	DIN ISO 7619-1	Shore A	70±5	70±5		
Yoğunluk	ISO 1183-1	g/cm ³	1,120±0,02	1,135±0,02		
Kopma mukavemeti	DIN 53504	kgf/cm ²	min.110	min.100		
Uzama	DIN 53504	%	min.450	min.400		
Aşınma	DIN ISO 4649	mm ³	max.200	max.200		
Geri sekme	DIN 53512	%	min.35	min.30		
Kalıcı deformasyon	ISO 815	%	max.25	max.20		
70°C/72h						
Kalıcı deformasyon	ISO 815	%	max.60	max.50		
100°C/72h						
Havada yaşlandırma,72h	DIN 53508		70°C	100°C	70°C	100°C
Sertlik değişimi		Shore A	±3	±5	±3	±3
Kopma değişimi		%	±10	±25	±10	±10
Uzama değişimi		%	±10	±25	±10	±25

Rev:1/27.02.2014

www.tekno-mix.com

info@teknokaucuk.com.tr

Tel: +90 262 999 21 00