



TEKNOMIX STANDART KARIŞIM SPESİFİKASYONLARI

Kauçuk: NR bazlı
Sertlik: 48 Shore A
Açıklama: Askı lastiği uygulamalarında tavsiye edilen reçete

Test	Norm	Birim	Teknomix NR/B 48- 1S
Renk			Siyah
Vulkanizasyon			Kükürt
Sertlik	DIN ISO 7619-1	Shore A	48±3
Yoğunluk	ISO 1183-1	g/cm ³	1,075±0,02
Kopma mukavemeti	DIN 53504	kgf/cm ²	min.170
Uzama	DIN 53504	%	min.500
Kalıcı deformasyon 70°C/24h	ISO 815	%	max.25
Havada yaşlandırma,70°C/72h	DIN 53508		
Sertlik değişimi		Shore A	±5
Kopma değişimi		%	±15
Uzama değişimi		%	±20

Rev:1/27.02.2014

www.tekno-mix.com

info@teknokaucuk.com.tr

Tel: +90 262 999 21 00