



## TEKNOMIX STANDART KARIŞIM SPESİFİKASYONLARI

**Kauçuk:** NR bazlı

**Sertlik:** 75 Shore A

**Açıklama:** Kauçuk metal uygulamalarında tavsiye edilen reçeteler

Test	Norm	Birim	Teknomix NR/B 75 - 1	Teknomix NR/B 75 - 2
Renk			Siyah	Siyah
Vulkanizasyon			Kükürt	Kükürt
Sertlik	DIN ISO 7619-1	Shore A	75±3	75±3
Yoğunluk	ISO 1183-1	g/cm3	1,230±0,02	1,270±0,02
Kopma mukavemeti	DIN 53504	kgf/cm2	min.130	min.130
Uzama	DIN 53504	%	min.350	min.250
Aşınma	DIN ISO 4649	mm3	max.150	max.150
Geri sekme	DIN 53512	%	min.30	min.40
Kalıcı deformasyon 70°C/24h	ISO 815	%	max.35	max.15
Kalıcı deformasyon 70°C/72h	ISO 815	%	max.45	max.25
Havada yaşlandırma,70°C/72h	DIN 53508			
Sertlik değişimi		Shore A	±3	±3
Kopma değişimi		%	±10	±10
Uzama değişimi		%	±15	±15
Havada yaşlandırma,70°C/168h	DIN 53508			
Sertlik değişimi		Shore A	±3	
Kopma değişimi		%	±10	
Uzama değişimi		%	±20	

Rev:1/27.02.2014

[www.tekno-mix.com](http://www.tekno-mix.com)

[info@teknokaucuk.com.tr](mailto:info@teknokaucuk.com.tr)

Tel: +90 262 999 21 00