



## TEKNOMIX STANDART KARIŞIM SPESİFİKASYONLARI

**Kauçuk:** SBR/BR

**Sertlik:** 60 Shore A

**Açıklama:** Conta uygulamalarında tavsiye edilen reçete

Test	Norm	Birim	Teknomix SBR/BR 60 - 1
Renk			<b>Siyah</b>
Vulkanizasyon			<b>Kükürt</b>
Sertlik	DIN ISO 7619-1	Shore A	<b>60±3</b>
Yoğunluk	ISO 1183-1	g/cm <sup>3</sup>	<b>1,170±0,02</b>
Kopma mukavemeti	DIN 53504	kgf/cm <sup>2</sup>	<b>min.100</b>
Uzama	DIN 53504	%	<b>min.300</b>
Aşınma	DIN ISO 4649	mm <sup>3</sup>	<b>max.120</b>
Geri sekme	DIN 53512	%	<b>min.40</b>
Kalıcı deformasyon 70°C/24h	ISO 815	%	<b>max.8</b>
Kalıcı deformasyon 70°C/72h	ISO 815	%	<b>max.10</b>
Kalıcı deformasyon 100°C/72h	ISO 815	%	<b>max.25</b>
Havada yaşlandırma,70°C/72h	DIN 53508		
Sertlik değişimi		Shore A	<b>±3</b>
Kopma değişimi		%	<b>±10</b>
Uzama değişimi		%	<b>±10</b>
Havada yaşlandırma,100°C/72h	DIN 53508		
Sertlik değişimi		Shore A	<b>±5</b>
Kopma değişimi		%	<b>±15</b>
Uzama değişimi		%	<b>±15</b>

Rev:1/27.02.2014

[www.tekno-mix.com](http://www.tekno-mix.com)

[info@teknokaucuk.com.tr](mailto:info@teknokaucuk.com.tr)

Tel: +90 262 999 21 00